

1. Спосіб поверхневого проклеювання паперу і картону шляхом обробки їх водним розчином на основі модифікованого крохмалю й наступного сушіння, який **відрізняється** тим, що перед обробкою до водного розчину крохмалю додають водний розчин поліамідної смоли, модифікованої епіхлоргідрином, за такого співвідношення компонентів у розчині в перерахуванні на суху речовину, мас. %:

модифікований крохмаль 85-90

поліамідна смола,

модифікована

епіхлоргідрином 10-15.

2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що водний розчин наносять на поверхню паперу або картону в кількості 2-12 г/м² у перерахуванні на абсолютно суху речовину.