

Способ приготовления льняной тресты путем выдерживания в герметичной камере увлажненной льносолонки. Льносолонку увлажняют до 100 % влажности 10 % водным раствором меляссы и выдерживают в герметичной камере с ограниченным доступом воздуха при температуре 30 °С на протяжении 5 суток.