

Способ ямочного ремонта автомобильных дорог включает определение площади поврежденного участка автомобильной дороги, фрезирование поврежденного покрытия и выемку разрушенного асфальтобетонного покрытия, выравнивание, подготовку асфальтобетонной смеси в полевых условиях. Пакет готовых плит транспортируют к месту поврежденного участка дороги. Раскраивают плиты до нужных размеров с учетом допуска. Основание участка дороги покрывают горячей асфальтобетонной смесью, на которую укладывают и уплотняют асфальтобетонные плиты. Вытесненную после уплотнения плит асфальтобетонную смесь дополнительно уплотняют и заполняют ею пространство на толщину плит. Внешнюю поверхность уплотненной смеси защищают гидроизоляционным покрытием.