

Спосіб ямкового ремонту автомобільних доріг включає визначення площі пошкодженої ділянки автомобільної дороги, фрезерування пошкодженого покриття і вибирання зруйнованого асфальтобетонного покриття, вирівнювання, підготовку асфальтобетонної суміші в польових умовах. Пакет готових плит транспортують до місця пошкодженої ділянки дороги. Розкрояють плити до потрібних розмірів з врахуванням допуску. Основу ділянки дороги покривають гарячою асфальтобетонною сумішшю, на яку вкладають і ущільнюють асфальтобетонні плити. Витиснуту після ущільнення плит асфальтобетонну суміш додатково ущільнюють і заповнюють нею простір на товщину плит. Зовнішню поверхню ущільненої суміші захищають гідроізоляційним покриттям.