

Способ получения бактерицидных полимерных мононитей, при котором получают расплав полимера, вводят добавку, формируют мононити и осуществляют их термоориентационное вытягивание. Как добавку используют полигэксаметилenguанидинхлорид или полигэксаметилenguанидинфосфат, при этом добавку вводят на стадии формирования мононитей.