

1. Двошаровий кулірний трикотаж, виготовлений із застосуванням синтетичних ниток, який **відрізняється** тим, що він містить один шар трикотажу, зв'язаний з поліефірних ниток лінійної густини 150÷200 den, а другий шар - 400÷550 den, з однорідною структурою полотна у всіх напрямках.
2. Двошаровий кулірний трикотаж за п. 1, який **відрізняється** тим, що з'єднання шарів двошарового кулірного трикотажу виконано нитками одного з шарів трикотажу у вигляді пресових накидів, що розташовані у шаховому порядку.