

Біодеградуєчий ливарний сплав на основі магнію для остеосинтезу, що містить цирконій, неодим, цинк, срібло, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

цирконій	0,4-1,0
неодим	2,2-2,8
цинк	0,1-0,7
срібло	0,03-0,5
сума домішок	≤0,2
магній	решта.