

Способ зажигания и спекания агломерационной шихты включает зажигание шихты, применение воздуха, обогащенного кислородом, на протяжении 20-60% общего времени спекания, начиная с момента выхода шихты из-под зажигательного горна. Часть твердого топлива в количестве 5-20% от общего количества твердого топлива в шихте наносят на поверхность слоя шихты.