

Склад наливної підлоги, що містить суміш піску і цементу, який **відрізняється** тим, що додатково містить редиспергуючий порошок, ефір целюлози, прискорювач схоплювання, при наступному співвідношенні інгредієнтів, мас. %:

редиспергуючий порошок	1,25
ефір целюлози	0,2-0,35
прискорювач схоплювання	0,75-1,0
цемент	40,0
пісок	решта.