

Вспомогательный компонент для регулирования свойств офсетной краски, которая закрепляется окислительной полимеризацией, который имеет в своем составе алкидную смолу, а именно высоковязкий алкид марки ПФ-069, кроме того дополнительно имеет в своем составе аэросил, поверхностно-активное вещество из класса этоксилированных вторичных спиртов, а именно смесь этоксилированных линейных вторичных спиртов общей формулы $C_{12}-C_{14}H_{25-29}O[CH_2CH_2O]_7H$ и декасан, а именно 0,02 %-й водный раствор декаметоксина натрия хлорида.