

Допоміжний компонент для регулювання властивостей офсетної фарби, що закріплюється окислювальною полімеризацією, який має у своєму складі алкідну смолу, а саме високов'язкий алкід марки ПФ-069, який відрізняється тим, що додатково має у своєму складі аеросил, поверхнево-активну речовину з класу етоксильованих вторинних спиртів, а саме суміш етоксильованих лінійних вторинних спиртів загальної формули $C_{12}-C_{14}H_{25-29}O[CH_2CH_2O]_7H$ і декасан, а саме 0,02 %-й водний розчин декаметоксину натрію хлориду, з наступним співвідношенням компонентів, мас. %:

високов'язкий алкід марки ПФ-069	85 - 90;
аеросил	3 - 5;
суміш етоксильованих лінійних вторинних спиртів загальної формули $C_{12}-C_{14}H_{25-29}O[CH_2CH_2O]_7H$	4 - 7;
декасан	2 - 3.