

Спосіб обробки волокнистого матеріалу, що включає обробку матеріалу перекисом водню, який відрізняється тим, що обробку проводять при кімнатній температурі в кислому буферному розчині в присутності каталізатора солі заліза (II).