

Спосіб отримання електропровідного наповнювача, що включає модифікацію вуглецевих нанотрубок, який відрізняється тим, що як модифікатор для вуглецевих нанотрубок використовують спиртовий розчин силану, при цьому попередньо вуглецеві нанотрубки диспергують ультразвуком у воді, потім змішують з спиртовим розчином силану і отриманою суспензією обробляють карбонат кальцію.