

Спосіб отримання плівки ZnO легованої азотом, який відрізняється тим, що дана плівка отримана методом радикало-променевої гетеруючої епітаксії на підкладках ZnSe з використанням газу NO.

Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що підкладки відпалювали в атомарному кисні при температурі 600 ° С протягом 30 хвилин.