

Спосіб виготовлення композиційного матеріалу для екранування електромагнітного поля полягає у додаванні у рідкий полімер дрібнодисперсного сухого концентрату залізної руди, перемішуванні суміші та її полімеризації у вигляді виробу заданих геометричних параметрів. Перемішування рідкої металополімерної суміші здійснюють ультразвуковим випромінюванням.