

В'яжуче, що включає шлакопортландцемент і добавку, який відрізняється тим, що в'яжуче містить в якості добавки дрібнодисперсну феромагнітну речовину із середнім розміром частинок до 10 мкм і середньою намагніченістю частинок не менше 1,2 кА/м при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

| | |
|----------------------|---------|
| шлакопортландцемент | 99-98 % |
| феромагнітна добавка | 1-2 % |