

Матеріал для інтерференційних покриттів, що містить германій, цинку сульфід, який відрізняється тим, що додатково містить бору сесквіоксид при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

германій	36,0-48,0
цинку сульфід	48,0-58,0
бору сесквіоксид	4,0-6,0.