

Флюс для виплавки сталі, що містить оксид кальцію, оксид магнію, оксид алюмінію, оксид кремнію, оксид заліза, вологу, втрати при прожарюванні (ВПП), який відрізняється тим, що додатково містить оксид марганцю при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

оксид кальцію	28-32
оксид магнію	16-19
оксид кремнію	8-16,
оксид заліза	1-5
оксид алюмінію	1-3
оксид марганцю	0,5-1,5
волога	2-5
втрати при прожарюванні	22,5-40,5